Product Data Sheet
老人牌无锡防污漆 76110

概 述: 老人牌无锡防污漆 76110 是一种“可溶”型防污漆。本品不含有机锡杀虫剂，符合在 2001 年 10 月被国际海事组织采用的关于对防污体系有害物质控制的国际惯例（IMO 文件 AFS/CONF/26）。

用 途: 适合涂在航行于寒带或温带的海域，短期停泊船只、由龙骨至轻载水线间的部位。

物理参数:

颜色/色号:	红色/50000
漆 面:	半平光
体积固体含量:	56±2%
理论涂布率:	11.2 米 ^{2}/升 - 50 微米
闪 点:	37°C
比 重:	1.5 千克/升
指 触 干:	约 4 小时(20℃)
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	363 克/升

施工说明:

施工方法:	无空气喷涂 /刷涂 /滚涂（见备注）
稀 释 剂（最大体积）:	08080 (5%) / 08080 (5%) / 08080 (5%)
喷　孔:	0.45-0.58 毫米
喷出压力:	15.0 兆帕 (无空气喷涂数据仅供参考，实用时可以调整）
工具清洗:	老人牌稀释剂 08080
漆膜厚度:	干膜:50 微米 湿膜:100 微米
重涂间隔:	根据指标要求
表面处理:	**现有旧的自抛光防污漆或溶蚀型防污漆：**用适当的清洁剂去除油脂等(老人牌预清洁剂 67602)，再用高压淡水清洗以彻底清除所有附着不牢的沥出层，重涂前任其自干。 **封闭：**是否使用了封闭漆或连接漆，取决于旧防污漆的类型和状况。
施工条件:	按照良好施工条件进行。 在狭窄空间施工或干燥期间，应提供足够的通风
先涂油漆:	按规定涂装，建议用老人牌氯化橡胶铝粉底漆 16300。
加涂油漆:	无。
备 注:	本品含有重质颜料颗粒，因此使用前应彻底搅匀。 **重入坞：**将来再入坞时再仔细清洗表面并除去可能有的松散漆层后直接重涂，用本品或其他类似“可溶型”防污漆重涂。 **施工：**保持最小稀释量以保证得到正确的漆膜厚度。 掌握漆膜厚度的正确方法是:先将待涂表面划分成若干小区域，计算每块区域的用漆量，然后将计算出的油漆用量准确均匀地涂在规定面积上。 若用滚涂或刷涂，应反复多刷几次以确保漆膜厚度（如焊缝附近）。 漆膜干后船只即可下水。在低温或不受阳光照射下，也可推迟几天至两周下水，其防污漆性能不受影响。
安 全:	小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该参考本公司材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。
注 意:	**本品仅适用于专业用途。**
公布日期:	2016 年 3 月-7611050000

WWW.SH-LCC.NET