

SILICON HR PRIMER



产品技术说明

No. 8032

产品信息

产品类型描述

由有机硅树脂和干燥促进剂组成德有机硅耐热底漆

产品描述

有机硅树脂耐热底漆

颜色和外观

白色 无光

体积固体含量(%) 38 ± 2

特性

- 可耐 700°C 高温
- 与刚材的附着性极佳
- 可以是情况选择干燥促进剂
- 施工方便

用途

作为可以耐 700°C 高温的底漆,可用于管道、锅炉、发动机汽缸、以及排气管、散热器、燃油炉等内壁等

常规信息

闪点

主剂	:	19.3 °C
固化剂	:	38.3 °C
比重 (混合物) (ISO 2 811)	:	1.44 ± 0.05 克/毫升
V.O.C. 含量	:	542 克 / 升
以上由白色产品计算而得		
危险货物等级 / 包装类别	:	主剂 3 / II 催干剂 3 / III
危险货物船运编号	:	1263

包装及操作信息

包装规格：单组份 + 干燥促进剂（选择性）

主 剂：有色液体
干燥促进剂（选择性）：半透明液体

因各国当地不同的需求，包装规格也有所不同。

贮存条件

- 必须遵照国家规定
 - 保持良好的通风条件
 - 远离热源及火种
- | | | |
|------------|---|-------------|
| 温度 | : | 5 - 50 °C |
| 湿度 | : | 0 - 90 % RH |
| 25 °C 贮存时间 | : | 12 月 |

包装的处理

根据所有相关规定，必须置于独立的密闭容器中进行处理。

应用信息

混合比例	主剂 : 固化剂 =	100	:	1	(重量比)
		100	:	1.53	(体积比)

干膜厚度	15	-	25	微米
湿膜厚度	40	-	66	微米
理论涂布率	0.040	-	0.066	升 / 平方米
	25.0	-	15.2	平方米 / 升

温度		5°C	10°C	20°C	30°C
干燥时间 (干膜厚度为 25 微米)	表干 (ISO 1517)	1 小时	50 分钟	30 分钟	20 分钟
	硬干 (ISO 9117)	7 小时	5 小时	3 小时	1 小时
涂装间隔 (干膜厚度为 25 微米)	最短	24 小时	20 小时	16 小时	10 小时
	最长	自身复涂 (*)	(*)	(*)	(*)
		配套后道涂料 (*)	(*)	(*)	(*)
熟化时间		-	-	-	-
适用期(ISO 9514)		32 小时	28 小时	24 小时	16 小时

(*) 遵从中涂化工(上海)有限公司的具体指导。

表面处理

普通表面

待涂装表面必须彻底清洁（除去铁锈、灰尘、油质、油脂等等）和干燥（底材温度必须高于露点温度 3 °C 或以上）。

所有的焊缝应该平整、光滑，无焊渣、焊溅物。

钢材表面

为了使漆膜达到最佳的性能，喷砂等级必须达到 **Sa2.5 ISO (8501 - 1)**，粗糙度为 30-70 微米。

进行修补工作时，也应至少达到 **St3 ISO (8501 - 1)** 或者 **SSPC-SP11**，粗糙度大于 20 微米。

施工条件

温度	最低 0 °C	
湿度	最高 85% RH	
稀释剂	SILICON THINNER	
前道配套涂料	-	
后道配套涂料	SILICON HR, SILICON HR SILVER 等	
无气喷涂	- 枪嘴 - 枪压 - 枪速 - 粘度 - 稀释	GRACO 415 8.8 - 11.8 兆帕（克） 70 - 100 厘米/秒 25 - 35 秒（福特#4 杯） 5 - 10 % （体积比）
刷涂/辊涂	- 稀释	一般可以达到 20 微米 0 - 5 % （体积比）

- 所有经喷砂处理的表面，通常应该在 4 小时之内进行涂装已防止锈斑的产生。
- 锐边、螺钉、裂缝处需用刷子进行预涂。
- 为了彻底固化早早，可以在 200 °C 下烘烤 2 小时。
- 为避免鼓泡，干膜厚度应控制在 40 微米以内。
- Silicon HR 配套体系的总膜厚应控制在 150 微米以内，以免有不良反应产生。
- 在后道涂料施工前，除去所有的粉尘和污染物。
- 若施工场地比较封闭，则在施工及干燥过程中必须有充分的通风条件以除去溶剂蒸汽。
- 施工工作者必须采取合适的保护措施，如戴防护眼镜、手套、防毒面具等等。

安全性

此产品须由专业施工人员进行涂装。请参考 **CMP** 最近的化学品安全说明书。遵守国家和地区有关健康、安全和环保的规章制度。阅读包装和容器上所有的安全指示标志。谨防着火或爆炸，保护环境卫生。在通风环境中施工。操作仔细。

免责声明

此表中所涉及数据、规格均为试验最新结果或为实际施工经验（至本表单制作日为止），修改时不另作通知。产品的发货及技术支持依据销售、发货和服务条款；除非特别声明，生产者和销售者不对使用结果、伤害、直接或间接损失负过多责任，不论是否依据上述指令实施。产品出厂两年内若不及时使用，上述产品数据将发生改变。