Product Data Sheet
老人牌沥青厚浆漆 10220

概　述: 老人牌沥青厚浆漆 10220 是一种物理干燥型厚浆沥青漆。

用　途: 作为经济型中短期防腐蚀保护涂料，用于不暴露在阳光下的钢结构内外表面，不抗连续的机械压力。

认　证: 当用作指定的涂层配套时，被认可为低火焰传播材料，更多细节请在 www.Hempel.com 上参考“Declaration of Conformity”。

物理参数:

颜色/色号:	黑色/19990（其他颜色请参考列表）
漆　面:	平光
体积固体含量:	53±2%
理论涂布率:	3 米 ^{2}/升 (175 微米）
闪　点:	38℃
比　重:	1.3 千克/升
表　干:	约 10 小时 (20℃)
透　干:	约 16 小时 (20℃)
指 触 干:	
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	324 克/升
储存期:	自生产之日起 5 年（25℃）

施工说明:

施工方法:	无空气喷涂 /空气喷涂/刷涂
稀 释 剂（最大体积）:	08080（2%）/08080（15%）/08080（5%）
喷孔尺寸:	0.53-0.64 毫米
喷嘴压力:	20.0 兆帕（无空气喷涂数据仅供参考，实用时可以调整。）
工具清洗:	老人牌稀释剂 08080
漆膜厚度:	湿膜: 325 微米 干膜: 175 微米
重涂间隔:	见备注。

安　全: 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的注意事项。此外，还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

WWW.SH-LCC.NET

表面处理:

新钢材: 喷砂使表面至少达到 Sa2 级（ISO 8501-1：2007），或机械处理至 St3 级（ISO 8501-1：2007）。如需临时保护钢面。可涂用适当的车间底漆。最后复涂前所有破损的车间底漆和在加工和储运期间受污染的部分都必需清理干净，再用本品进行修补。
维修和保养: 用适当的清洁剂除掉油脂。再用(高压)淡水冲洗掉盐分及其它污物。用喷砂法、动力工具或水枪除掉锈迹及松散物质，扫除残渣，任其自干，补涂使其达到旧的漆膜厚度。

施工条件：

施工在一个干净清洁表面，温度高于露点以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间，需大量通风。

预涂油漆：

无或按规定预涂。

加涂油漆：

无

备　注:

漆膜厚度/稀释： 可根据使用目的和部位调整漆膜厚度。这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。干膜厚度正常范围为 125-200 微米。
重涂: 重涂间隔与日后暴露的环境有关: 如果超过了最大重涂间隔，应拉毛表面以确保层间附着力。务必要完全清洁表面是为了保证漆膜间的附着力，尤其对于重涂间隔长的油漆更要如此。在污染环境使用过的表面，必须用高压淡水冲洗干净，待表面干燥后，才能进行重涂。

环境	大气，中等					
表面温度	10℃		20℃		30℃	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
10220	29 小时	无	16 小时	无	12 小时	无
环境	浸泡					
10220	29 小时	无	16 小时	无	12 小时	无

注　意:

本品仅适用于专业用途。

公布日期:

2016 年 3 月-10220