

PRODUCT DATA SHEET

海虹牌水性标线漆 28100

HAI HONG
海虹

概述:

海虹牌水性标线漆 28100 是一种以纯丙烯酸乳液为基料的环保型道路标线涂料，具有干燥快，耐磨损、耐候性好、防滑等优点，与路面和玻璃珠均有良好附着力，施工方便。特别为机场标线而设计，可用于在机场跑道作标线之用。

用途:

在沥青或水泥混凝土路面上作标线之用。

物理参数:

产品号:	28100
颜色/色号:	白色/10000*
体积固体含量:	约 62±2%
重量固体含量:	约 77±2%
理论涂布率:	4.0 米 ² /升 - 湿膜厚度 155 微米
比 重:	约 1.7 千克/升
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	<100 克/升
不粘胎干燥时间:	<10 分钟 (25℃, 相对湿度 50%, 以 250 微米湿膜计)
贮 存:	贮存环境要求凉爽、干燥和不受日光直射，存放温度不低于 0℃。生产之日起，本产品存放期为一年 (23℃)。 *根据实际需要可提供其他颜色，黄色/23580，黑色/19994，红色/56460，蓝色/31160，灰色/15920

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 (详见备注)

稀释: (最大, 体积) 无需稀释 (详见备注)

面漆反光材料: 69520, 用量约 0.35 千克/米²。

工具清洗: 清水 (详见备注)

漆膜厚度: 干膜: 155 微米 (详见备注)

湿膜: 255 微米

重涂间隔: 最小: 20 分钟 (25℃, 相对湿度 50%, 以 250 微米湿膜计)

最大: 不限

施工条件: 施工路面必须清洁干燥，无松散层、油污和其它污染物，新沥青路面必须先风化 4 周。
环境温度 10℃以上，相对湿度小于 85%。

备注:

1. 无空气喷涂: 用专用于水性标线漆的无空气喷涂设备进行施工。喷涂压力、喷嘴大小、流量对标线条型及膜厚有影响，详情请咨询海虹老人牌涂料（中国）有限公司技术服务人员。
2. 稀释剂: 一般情况下，不推荐使用稀释剂，若觉得漆料太稠，可加入适量的稀氨水 (50 毫升浓氨水稀释于 20 升清水中)，但最大用量也不能超过 1% (质量比)。
3. 漆膜厚度: 推荐施工湿膜厚度为 200 微米至 400 微米。漆膜太薄，遮盖力不够；漆膜太厚，干燥时间延长。
4. 工具清洗: 施工后应及时将施工工具用水清洗干净，否则，待油漆完全干燥后，只有使用稀释剂才能清洗，如海虹牌稀释剂 T0020、T0030。

安全:

1. 避免吸入蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本品。

2. 提供充足的通风。

3. 眼睛若接触本品，立即用大量清水清洗并尽快送医，若皮肤接触本品，用肥皂水或适当的清洁剂彻底清洗皮肤。

4. 注意包装上的安全标签。

注意:

本品仅适用于专业用途。

公布日期:

2016 年 12 月-2810010000