

L01-17 (421) 煤焦沥青清漆

Q/GHTD 22

组 成	由煤焦沥青和煤焦溶剂等组成。
主 要 特 性	<ul style="list-style-type: none">• 干性快• 具有较好的耐水性• 具有一定的耐化学腐蚀和防锈性能• 施工方便、价格低廉• 不耐油、不耐日光曝晒
用 途	适用于船舶的煤舱和锚链，作修补涂料。也可用于阴湿之处，埋地的钢铁表面，也可作内河木船船底漆。
外 观	黑色，有光。
施 工 参 数	体积固体份 62±3% (按 GB/T9272 eqv ISO3233:1998 规定测定) 干膜厚度 25μm 湿膜厚度 40μm 理论用量 42g/m ² 闪 点 54℃ 干燥时间 (25℃) 表 干 ≤ 2h 实 干 ≤ 18h 复涂间隔时间 (25℃) 最 短 18h 最 长 无限制
建议涂装道数	2道，干膜厚度 50μm (因 L01-17 漆膜中的煤焦沥青有渗色作用，容易引起变色，所以不宜再涂其它涂料)。
表 面 处 理	<ul style="list-style-type: none">• 清除表面铁锈• 除尽表面的油污和杂物
施 工 条 件	<ul style="list-style-type: none">• 底材温度须高于露点以上 3℃• 相对湿度不大于 85%
涂 装 方 法	
浸 涂	稀 释 剂 105 稀释剂 稀 释 量 0-5% (以油漆重量计)
滚涂/刷涂	稀 释 剂 105 稀释剂 稀 释 量 0-3% (以油漆重量计)

清 洗 剂	105 稀释剂
安 全 措 施	参见上海开林造漆厂产品安全技术说明书（简称 MSDS）。
包 装	20L 桶装 20kg
保 质 期	12 个月。
备 注	为正确使用本厂的产品，请仔细阅读本说明书中的《使用指南》。
声 明	以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。