

老人牌环氧地坪漆 45660

基料:45669

固化剂:95570

概 述: 老人牌环氧地坪漆 45660 是一种双组份聚酰胺加成物固化的环氧涂料, 具有良好的物理机械性能和

耐化学品性能,易施工易清洁。

用 途: 作为一种装饰型和灰尘容忍型涂料,可用于工厂、停车场、货仓等室内混凝土地面。

物理参数:

 颜色/色号:
 灰色/11480

 漆 面:
 半平光

 体积固体含量:
 58±1%

理论涂布率: 5.8米2/升 (以100微米干膜计)

闪 点: 29°C

比 重: 1.3 公斤/升

指 触 干: 约6小时(20°C); 或24小时(20°C)可脚踩; 或48小时(20°C)可走少量车辆

完全固化: 7天(20°C,可达最大耐机械磨损和化学品性能)

挥发性有机化合物 407克/升

含量(V.O.C):

施工说明:

混合比率: 基料 45669: 固化剂 95570=3:1 (体积比)

施工方法:无空气喷涂刷涂稀释剂:0845008450(最大,体积)5%5%

混合使用期: 3小时(20°C)

喷 孔: 0.43毫米-0.53毫米

喷出压力: 15.0 兆帕

工具清洗: 老人牌工具清洁剂 99610

漆膜厚度: 湿膜:175 微米

干膜:100 微米

重涂间隔: 根据指标要求

安 全: 小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的注意事项。此外,还应该遵守有关国家或当

地政府规定的安全法规。



表面处理

新水泥地面:用清洁剂清除油脂和其他污染物,再用高压淡水冲洗,用喷砂方法,或机械清理方法或酸处理来清除表面浮渣和松散层,形成坚硬、粗糙和均匀的表面,用老人牌环氧封闭漆 05990 打

底。(见05990说明书有关详细描述混凝土预处理的过程)。

维护:用手工刮掉或其他机械方法清除污物和松散的涂层,用清洁剂清除油脂和其他污染物,再用高压淡水冲洗,所有裂缝、气孔及其他表面不规则的地方应被切开,松散附着物应被清除,这些裂缝、气孔等应用老人牌环氧封闭漆 05990 封闭,用老人牌封闭腻子 35960 (环氧封闭腻子 35960 见相关说明书)和老人牌石英砂 97870 的混合灰泥进行填补。用机械清理方法,然后真空除尘器清除掉剩余的松散附着涂层和其它物质。最后用环氧封闭漆 05990 封闭灰泥表面和暴露的混凝土。填

补破损处以获得适当的粘度和渗入度。

施工条件: 仅可在10℃以上、施工和固化能够正常进行场合使用本品,油漆自身温度也必须高于15℃。以保证

其施工性能。应施工在干燥清洁的表面并且表面温度高于露点以避免凝露。在狭窄处或空气不流通

处施工,必须提供强力通风。

先涂油漆: 按规定先涂,建议用老人牌环氧漆,或经过良好清理的旧防污漆层。 备注: 固化剂95570有些混浊,这是意料中的,对漆膜性能没有影响。

注 意 **本品仅适用于专业用途。** 公布日期: 2012年1月-4566011480



Issued: 2012年1月 Page: 2/2 WWW.SH-LCC.NET Product