Product Data Sheet
老人牌环氧腻子 35250
基料：35259　固化剂：95250

概　述： 老人牌环氧腻子 35250 是一种无溶剂双组份环氧填料。完全固化时耐水、脂肪烃溶剂和类似物。漆膜厚度可达约 5 毫米而无流挂现象

用　途：
1. 可作为金属、硬木和其它硬质材料的腻子；
2. 适用于修补以后暴露于强化学溶剂下的焊缝针孔或类似结构

使用温度：

	干燥条件	在水中(无温差)
最高耐温：	140℃	35℃

物理参数：

颜色/色号：	浅灰/19810
漆　　面：	半光
体积固体含量：	100%
闪　　点：	70℃
比　　重：	1.6 千克/升
指 触 干：	约 8 小时（20℃）
完全固化:	约 5 天（20℃）
挥发性有机化合物含量(V.O.C)：	10 克/升

施工说明:

混合比率：	基料 35259：固化剂 95250=1：1（体积比）
施工方法：	泥灰刀，或类似工具
稀释剂（最大；体积）	无需稀释
混合使用期:	1 小时（20℃）
工具清洗：	老人牌工具清洗剂 99610
重涂间隔：	根据指标要求

表面处理： 用适当的清洁剂去除油脂等。（高压）淡水清洗掉盐分和其它污物。根据表面情况选择喷砂处理、动力工具清理或手工砂磨，点腐蚀的地方要用喷砂或高速清理钻头来清理。磨平边角，用老人牌稀释剂清洁这些区域，喷砂清理后可施工一度薄薄的老人牌环氧漆打底。

施工条件： 仅可在 5℃以上、施工和固化能够正常进行场合使用本品，施工在干燥清洁的表面并且表面温度高于露点以避免凝露。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。

加涂油漆： 根据规定，建议用老人牌醇酸漆，老人牌丙烯酸漆，老人牌环氧漆。不要直接加涂高光泽的面漆，建议用老人牌环氧漆作为中间漆。

备　　注： **施工：**混合基料和固化剂，并充分搅拌直至形成均匀的浅灰色后，方可使用。
如果超过最大重涂间隔，拉毛表面以确保层间附着力。
本品 16 小时后（20℃）可手动打砂。

安　全： 小心使用本品。使用前和使用时，请注意包装标签上的安全事项。此外，还应参考本公司材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

注　意： **本品仅适用于专业用途。**

公布日期： 2020 年 6 月-3525019810

本《产品数据表》（“**PDS**”）与所供应的产品有关（“**产品**”），且该表内容会不时更新。因此，买方/施工方应当参考与相关批次产品同时提供的 PDS（而非早期版本）。除 PDS 之外，买方/施工方还可能收到如下所示的部分或全部规格、声明和/或指南，此类文件也可以从 Hempel 官网（www.hempel.com）“产品”页面中进行下载（以下简称“**补充文件**”）：

编号	文件描述	位置/备注
1.	技术声明	就特定项目的要求，提供一次性的具体建议
2.	规格	仅针对特定项目发布
3.	PDS	该文件
4.	PDS 的解释性说明	可在 www.hempel.com 下载，其中包含与产品测试参数相关的信息
5.	应用指导	如有，将在 www.hempel.com 提供
6.	通用技术指南（例如，施工和表面预处理）	如有，将在 www.hempel.com 提供

如果 PDS 与补充文件之间存在不一致的信息，则信息的优先级别应当以上述顺序排列为准。在此情况下，您还应该与 Hempel 的代表联系以示澄清。 此外，买方/施工方必须充分考虑每种产品随附的相关安全数据表，该表也可从 www.hempel.com 进行下载。

若产品未完全按照相关的 PDS 及补充文件规定的的建议和要求进行施工，由此出现的任何缺陷 Hempel 将不承担任何责任。本免责声明中的信息和条款适用于本 PDS、补充文件以及 Hempel 就本产品提供的任何其他相关文件。此外，除另有明确书面约定外，产品供应以及所有技术支持均应以 Hempel 的“通用销售、交付和服务条款”约定为准。

WWW.SH-LCC.NET