

Jota Armour 超强环氧耐磨防滑漆 (OQN)

产品描述

这是一种三组份耐磨聚胺固化的环氧涂料。 专用为防滑涂料。
适用于涂覆经认证底漆的金属底材表面和涂覆适当封闭漆的混凝土表面。

典型用途

可用于直升机坪、人行道、匝道、船桥板、一般的甲板等需要耐磨和防滑性的地方。

认证和证书

根据英国皇家海军防卫标准80-134/1, 经认可适用于飞行甲板、机库甲板和露天甲板。
根据NORSOK M-501, Rev. 5, System 4, 经过预认证, 适用于甲板和通道。

备有其它证书和认证可供索取。

颜色

灰色 038、 绿色 137、 BS 640

产品数据

性能	测试/标准	描述
常温型		
体积固体含量	ISO 3233	90 ± 2 %
光泽度 (GU 60 °)	ISO 2813	半光 (35-70)
闪点	ISO 3679 方法 1	35 °C
密度	理论值	1,43 kg/l
VOC- 欧盟	IED (2010/75/EU) (理论值)	235 g/l
冬用型		
体积固体含量	ISO 3233	84 ± 2 %
闪点	ISO 3679 方法 1	31 °C

所列数据是基于工厂批量生产的产品, 因颜色不同会有些许变化。

光泽描述: 根据佐敦功能涂料的定义

每道涂层的漆膜厚度

典型推荐的规格书范围

常温型

干膜厚度	750 - 3000	微米
湿膜厚度	830 - 3330	微米
理论涂布率	1,2 - 0,3	平方米/升

冬用型

干膜厚度	750 - 3000 微米
湿膜厚度	890 - 3570 微米
理论涂布率	1,1 - 0,3 平方米/升

涂料的防滑粗糙性限制了干膜厚度测量的准确性。从实际测试结果看, 1000微米的干膜厚度涂布率大约是8平方米/套。

表面处理

为了确保下道涂层具有持久的附着力, 所有表面必须清洁、干燥且无污染物。

表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐
已涂装的表面	清洁、干燥和完好的可兼容底漆 (符合ISO 12944-5 6.1标准)。	清洁、干燥和完好的可兼容底漆 (符合ISO 12944-5 6.1标准)。

施工

施工方法

该产品可用以下方式施工

喷涂: 重力送料式喷枪或其它合适的设备。更多信息请咨询佐敦公司。

产品混合比例 (质量比)

混合A组份和B组份, 然后加入C组份 (分级的粒料), 等待10分钟后使用。

稀释剂/清洗剂

稀释剂: 佐敦17号稀释剂

干燥和固化时间

底材温度	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
常温型					
表 (触) 干			8 小时	5 小时	3 小时
可踩踏干燥			24 小时	14 小时	6 小时
干燥后复涂, 最短间隔			28 小时	14 小时	6 小时
干燥/固化至可使用			14 天	7 天	2 天
冬用型					
表 (触) 干	22 小时	14 小时	8 小时	3 小时	

可踩踏干燥	32 小时	24 小时	24 小时	8 小时
干燥后复涂, 最短间隔	32 小时	24 小时	24 小时	8 小时
干燥/固化至可使用	28 天	14 天	14 天	4 天

干燥和固化时间的测定是基于温度和相对湿度, 相对湿度低于85%, 干膜厚度在平均干膜厚度范围内。

表(触)干: 用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

可踩踏干燥: 在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

最长复涂间隔, 大气环境: 在不做任何表面处理的情况下, 下道涂层可以施工的最大时间间隔。

干燥/固化至可使用: 涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。

熟化时间和混合后使用寿命

油漆温度	23 °C
常温型	
熟化时间	10 分钟
混合后使用寿命	2 小时
冬用型	
混合后使用寿命	1 小时

耐热性能

	温度	
	连续的	峰值
干燥, 大气环境中	120 °C	120 °C

耐受峰值温度最长不超过一小时。

以上温度下, 保护性能不受影响。但是美观性可能会有影响。

产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件, 该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套, 请联系佐敦公司。

前道涂层:	环氧、改性环氧、含锌环氧
下道涂层:	环氧、改性环氧、聚氨酯

典型的包装规格

超强环氧耐磨防滑漆 组份A	4 l
超强环氧耐磨防滑漆 组份B (常温型)	0.7 l
超强环氧耐磨防滑漆 组份B (冬用型)	1 l
超强环氧耐磨防滑漆 组份C	4.3 l / 14 kg

这些组份作为一个包装单元置于20L搅拌桶内。
9升包装单元：4升A组份，0.7升B组份（常温型）和14公斤C组份。
9.3升包装单元：4升A组份，1升B组份（冬用型）和14公斤C组份。

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

23 °C时的保质期

超强环氧耐磨防滑漆 组份A	48 个月
超强环氧耐磨防滑漆 组份B（常温型）	48 个月
超强环氧耐磨防滑漆 组份B（冬用型）	48 个月
超强环氧耐磨防滑漆 组份C	120 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

健康和安全

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。同样，在暴露于阳光的气候条件下可能有褪色和粉化。

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。