

# PHENGUARD™ SUBSEA 780 / SIGMALINE™ 780

## 酚醛环氧海底用漆 780 / 酚醛环氧管道漆 780

### 简介

双组份胺加成物固化酚醛环氧面漆

### 主要性能

- 适用于水下设备的涂层防护体系中的面漆。
- 色泽明亮，便于ROV无线遥控作业车（水下机器人）定位操作。
- 浸没状态下涂层的耐海水性能极为优异。
- 非常好的防腐性能。
- 浸没环境下的优异耐高温性能
- 施工性能良好，涂层表面光滑。
- 符合挪威Norsok M-501标准第 6版的预认证涂层体系System 7C要求

### 颜色与光泽

- 颜色色号为Ral1004,Ral1018,Ral2004 (也可按要求定制特供其它颜色)
- 蛋壳光。

备注: 初始的颜色非常接近色卡，但日久后会随时间增长而出现不同差异程度的变化。

### 基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.7 千克/升 (14.2 磅/美制 加仑)。
体积固含量	66 ± 2% 。
VOC (出厂值)	300.0 克/升 (2.5 磅/加仑) (美国标准 EPA Method 24)。
推荐干膜厚度	100 - 175 微米 (4.0 - 7.0 密耳) 依据涂层体系的要求而定。
理论涂布率	6.6 米 <sup>2</sup> /升 用于 100 微米 (265 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑 用于 4.0 密耳)。 3.8 米 <sup>2</sup> /升 用于 175 微米 (151 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑 用于 7.0 密耳)。
指触干	2 小时 。
覆涂间隔	最短时间: 3 小时。 最长时间: 21 天 。
完全固化时间	参见涂层固化时间表 。
储藏有效期	基料: 至少 24 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 24 月 ，应储存于干燥和阴凉环境。

### 备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

# PHENGUARD™ SUBSEA 780 / SIGMALINE™ 780

## 酚醛环氧海底用漆 780 / 酚醛环氧管道漆 780

### 推荐底材状况与温度

#### 底材状况

- 经确认可兼容配套的前期涂层，表面必须洁净干燥，已除尽了所有污染物。
- 底材表面必须洁净和干燥，并已除尽了所有油和油脂及任何其它污染物。

### 底材温度和施工条件

- 在涂装施工和涂层固化过程中应确保底材温度高于摄氏 10°C (华氏50°F)。
- 在涂装施工期间的底材表面温度应至少保持高于露点温度摄氏3°C (华氏5°F) 以上。

### 使用说明

#### 混合体积比：基料：固化剂 = 88 : 12

- 涂装前最好应将各组份或混合后的漆料温度调控到 摄氏15°C (华氏59°F)以上, 不然则可能需要添加稀释剂，以便将漆料粘度调整到适合施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂可能会导致湿膜的抗流挂性能降低和硬干速度减慢。
- 稀释剂应在两个组份混合后再添加。

### 熟化时间

调配混合后的熟化时间	
混合后漆料温度	熟化时间
15 摄氏°C (59华氏°F)	20 分钟
20 摄氏°C (68华氏°F)	15 分钟
30 摄氏°C (86华氏°F)	10 分钟

### 混合后使用时间

4 小时于 摄氏20°C (华氏68°F)。

备注: 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

### 有气喷涂

#### 推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

#### 稀释剂用量

2 - 10%，依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

#### 喷嘴孔径

2.0 毫米 (约 0.079 英寸)。

#### 喷嘴压力

0.3 兆帕 (约 3 大气压; 44 磅/英寸<sup>2</sup>)。



# PHENGUARD™ SUBSEA 780 / SIGMALINE™ 780

## 酚醛环氧海底用漆 780 / 酚醛环氧管道漆 780

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

### 推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

### 稀释剂用量

2 - 10%，依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

### 喷嘴孔径

约 0.46 – 0.53 毫米 (0.018 – 0.021 英寸)。

### 喷嘴压力

15.0 兆帕 (约 150 大气压; 2176 磅/英寸<sup>2</sup>)。

### 清洗溶剂

稀释剂 90-53。

### 补充参数

漆膜厚度和涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
100 微米 (4.0 密耳)	6.6 米 <sup>2</sup> /升 (265 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑)
125 微米 (5.0 密耳)	5.3 米 <sup>2</sup> /升 (212 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑)
175 微米 (7.0 密耳)	3.8 米 <sup>2</sup> /升 (151 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑)

干膜厚度为 175 微米 (7.0 密耳) 涂层的最短覆涂间隔时间						
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏10°C (华氏50°F)	摄氏15°C (华氏59°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)	摄氏40°C (华氏104°F)
自身覆涂	最短覆涂间隔时间	16 小时	6 小时	3 小时	3 小时	2 小时
	最长覆涂间隔时间	28 天	25 天	21 天	14 天	7 天

### 备注:

- 表面应洁净干燥，已除尽所有污染物。
- 涂层可踩踏干时间也就是漆膜达到硬干状态的最短覆涂间隔时间，这样可防止涂层受损。

干膜厚度为175 微米 (7.0 密耳)涂层的固化时间表，环境的相对湿度至少为 40%。		
底材温度	干硬	完全固化
摄氏10°C (华氏50°F)	16 小时	5 天
摄氏15°C (华氏59°F)	12 小时	4 天
摄氏20°C (华氏68°F)	8 小时	3 天
摄氏30°C (华氏86°F)	6 小时	48 小时

备注: 在涂装施工和涂层固化期间必须确保持续顺畅的足量通风 ( 敬请参阅安全信息表 1433 和信息表1434 ) 。



# PHENGUARD™ SUBSEA 780 / SIGMALINE™ 780

## 酚醛环氧海底用漆 780 / 酚醛环氧管道漆 780

### 混合后适用时间 (在适宜施工的粘度状态)

混合后漆料温度	混合后使用时间
摄氏10°C (华氏50°F)	6 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	4 小时
摄氏30°C (华氏86°F)	1.5 小时
摄氏40°C (华氏104°F)	30 分钟

### 产品认证

- 符合挪威NORSOK M501 标准第6版的涂层体系System7C要求，温度可至摄氏150°C(华氏302°F)，3道涂层体系 (由酚醛环氧底漆 930/酚醛环氧中层漆 935 /酚醛环氧海底用漆 780组配的涂层体系)。
- 符合挪威NORSOK M501标准涂层体系 System 7C 要求，温度可至摄氏180°C(华氏356°F)，两道涂层体系 (酚醛环氧海底用漆 610 底漆)。

### 安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430和1431 和相关的材料安全数据说明书。
- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不直接接触未干的油漆。

### 全球适用

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective and Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

### 参考信息

- |                              |          |       |
|------------------------------|----------|-------|
| • 产品数据说明                     | 敬请参阅 信息表 | 1411。 |
| • 安全指导                       | 敬请参阅 信息表 | 1430。 |
| • 密闭场所安全和健康安全及爆炸危害 - 毒品危害    | 和信息表     | 1431。 |
| • 通风技术指导                     | 敬请参阅 信息表 | 1434。 |
| • 用于海水浸没环境的酚醛环氧涂层体系的涂装施工指导原则 | 信息表      | P110  |

### 质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期所执行的相关技术规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明示或暗示的保证；包括不遵循限制条件的滥用情况，任何针对特殊诉求或用途的其它保证，不属此列范围，庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔，购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内，同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年之内，以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题，将碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿！



# PHENGUARD™ SUBSEA 780 / SIGMALINE™ 780

## 酚醛环氧海底用漆 780 / 酚醛环氧管道漆 780

### 责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。

本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确认为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能就会导致无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书 公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings ) 的官方网页：[www.ppgpmc.com](http://www.ppgpmc.com)。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

