

C06-1 (743) 铁红醇酸底漆

Q/GHTD 214

组 成 由中油度干性植物油醇酸树脂、氧化铁红等防锈颜料、体质颜料、催干剂、助剂及溶剂等配制而成。

主要特性

- 漆膜坚韧，具有良好的附着力
- 具有较好的防锈性能
- 具有较好的耐硝基性能，与硝基漆配套不咬底，不渗色
- 漆膜易打磨，不粘砂纸
- 在一般气候条件下耐久性好，但在湿热条件下耐久性差

用 途 适用于在涂装硝基面漆或醇酸面漆的钢铁表面作打底漆之用。

外 观 铁红色，色调不定，漆膜平整。

施工参数 体积固体份 36±3% (GB/T9272 eqv ISO3233:1998 规定测定)

干膜厚度 35μm

湿膜厚度 97μm

理论用量 137g/m²

闪 点 40℃

干燥时间 (25℃)

表 干 ≤ 2h

实 干 ≤ 24h

烘 干 (105±2℃) ≤ 30min

复涂间隔时间

温 度	5℃	20℃	30℃
最 短	48h	24h	20h
最 长	无限制		

建议涂装道数 2道，干膜厚度 70μm

后道配套用漆 硝基漆及各种油性、酚醛、醇酸型面漆、醇酸甲板防滑漆

表面处理

- 有氧化皮钢材：喷砂处理至 Sa2 级（也可采用酸洗方法除尽氧化皮和铁锈）

- 无氧化皮钢材：以弹性砂轮片打磨至 St3 级

- 涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，打磨至 St3 级

- 焊接、火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至 St3 级

施工条件

- 底材温度须高于露点以上 3℃

- 相对湿度不大于 85%

涂装方法

无气喷涂 稀 释 剂 104 稀释剂
稀 释 量 0-5%(以油漆重量计)
喷嘴口径 0.4-0.5mm
喷出压力 12-15MPa (约 120-150kg/cm²)

空气喷涂 稀 释 剂 104 稀释剂
稀 释 量 0-10%(以油漆重量计)
喷嘴口径 2.0-3.0mm
空气压力 0.3-0.4MPa(约 3-4kg/cm²)

滚涂/刷涂 稀 释 剂 104 稀释剂
稀 释 量 0-5%(以油漆重量计)

清 洗 剂 104 稀释剂

安 全 措 施 参见上海开林造漆厂产品安全技术说明书 (简称 MSDS)。

包 装 20L 桶装 25kg

保 质 期 12 个月

备 注 为正确使用本厂的产品, 请仔细阅读本说明书中的《使用指南》。

声 明 以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的, 可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工, 我们只保证油漆本身的质量, 其它方面的问题恕不负责。对本说明书, 我们将根据产品的不断改进有权进行修改。