Product Data Sheet
老人牌银粉漆 51570

概 述: 老人牌银粉漆 51570 是一种油性树脂通用型铝粉漆，反光性强。

用 途: 可作为热管道，排气管，烟囱和其它温度短期可达 250℃的热表面，以及长期耐温 200℃的表面。作为面漆适用于在轻微至中等腐蚀性环境下要求反光、铝质表面或有一定热度的钢材或木材内外表面。

使用温度: 仅用于干燥条件下：200℃，短期耐温可达 250℃。

认 证: 符合美国食品和药品管理局审批的“联邦条例”中“食品添加剂条例”第 175，300 章（关于干食品运输方面）的规定。
经英国纽卡斯尔职业健康协会鉴定为对谷物无害产品。
符合 EU Directive 2004/42/EC，i 子类别。

物理参数:

颜色/色号: 铝色/19000
漆 面: 有光(见备注)
体积固体含量: 38±2%
理论涂布率: 15.2 米 2/升-25 微米
闪 点: 38°C
比 重: 0.9 千克/升
表 干: 1 小时(20℃)
透 干: 3.5 小时(20℃)
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 505 克/升
储 存 期: 自生产之日起 5 年（25℃）。

施工说明:

施工方法: 无气喷涂/空气喷涂/刷涂
稀 释 剂: 无需稀释（见备注）
喷　孔: 0.43 毫米
喷出压力: 10 兆帕（无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整）
工具清洗: 老人牌稀释剂 08080
漆膜厚度: 干膜:25 微米(见备注)
湿膜:75 微米
重涂间隔: 根据指标要求

WWW.SH-LCC.NET

表面处理:	新钢材：用适当的清洁剂清除油脂。用高压淡水清除盐份和其它污染物。用动力工具清理至 St3 级或喷砂达到 Sa2 级（ISO 8501-1:2007）。用老人牌醇酸漆打底。 维修和保养：用适当的清洁剂清除油脂。用高压淡水清除盐份和其它污染物,用喷砂法或动力工具除去铁锈及松散物质。扫除残余物，用老人牌醇酸漆做底漆，然后用本品补涂漏涂区域。
施工条件:	仅可在干燥、清洁且温度高于露点的表面施工，以免凝露，在狭窄的空间施工和干燥期间，应提供大量通风。
先涂油漆:	钢材表面温度低于 120℃时，用老人牌醇酸底漆。在 120-200℃时，自作底漆。
加涂油漆:	无
备 注:	颜色：本品在施工后有黄变趋势，这不影响性能，也不影响面漆的施工。 施工：本品适合喷涂。若刷涂，可选用不宽于 10 厘米的平头刷，无须稀释。涂漆后，宜轻轻向一个方向抹平漆面，如果漆刷或滚筒用力过大，漆面就会出现皱纹，变灰而失去光泽，这只是影响外观，并不影响漆膜的防护性能。 漆面：高温条件下，本品会变灰并失光，但这只是表面变化，并不影响其防护性能。
安 全:	小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的安全事项。此外,还应参考《材料安全说明》 并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。
注 意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2016 年 4 月-5157019000

WWW.SH-LCC.NET